

riflexho

3M INSTALLATORI AUTORIZZATI

PELLICOLA ANTISOLARE SELETTIVA · APPLICAZIONE ESTERNA

3M™ Prestige 70 Exterior

Controllo solare · Spettralmente selettiva · Senza metalli · Chiaro, quasi invisibile

Luce piena. Calore fuori.

3M™ Prestige 70 Exterior lascia passare il 70% della luce e respinge fino al 61% dell'energia solare: il calore cala, gli interni restano luminosi e la facciata non cambia aspetto. Tecnologia multistrato senza metalli, spettralmente selettiva, con rivestimento esterno antigraffio.

IDEALE PER

- Facciate di pregio e vetrate continue
- Showroom, negozi e uffici luminosi
- Edifici dove il vetro non deve cambiare aspetto

61% energia solare respinta su vetrocamera

70% luce visibile trasmessa

99,9% raggi UV bloccati

PRESTAZIONI SU VETRO SINGOLO CHIARO 6 MM

Trasmissione luce visibile

Vetro	89%
Con film	**70%**

Riflessione luce visibile – esterno

Vetro	9%
Con film	**7%**

Energia solare totale respinta

Vetro	19%
Con film	**52%**

LUMINOSITÀ

Molto scura | Scura | Leggermente scura | **Chiara**

70%

ASPETTO RIFLETTENTE

Trasparente | Neutra | Riflettente

7%

Applicazione certificata

Eseguita dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati, installatori autorizzati 3M, con collaudo e garanzia.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO · 06 6533956

Scheda a cura di RIFLEXHO, marchio di Michael WF Srls · installatori autorizzati 3M · Via della Pisana 1338, 00163 Roma

06 6533956 · info@michaelfilms.it · **www.riflexho.it**

riflexho

3M™ Prestige 70 Exterior

Controllo solare · Selettiva senza metalli · Applicazione esterna

CARATTERISTICHE

- Garanzia: **Garanzia ufficiale 3M**
- Tecnologia: **Multistrato, senza metalli**
- Aspetto: **Chiaro, quasi invisibile**
- Applicazione: **Lato esterno del vetro**
- Larghezze rotolo: **91 · 152 · 183 cm**
- Lunghezza rotolo: **30,5 m**
- Temperatura di esercizio: **da −40 a +80 °C**
- Temperatura di applicazione: **da +8 a +45 °C**
- Conservazione: **5 anni in confezione originale**

IL CALORE CHE RESTA FUORI

44% calore solare in meno su vetrocamera

0,39 fattore solare g (senza film 0,70)

20% abbagliamento in meno

Calcola il risparmio sul tuo edificio
riflexho.it/risparmio-energetico

PROPRIETÀ OTTICHE E SOLARI 01

	Vetro singolo chiaro 6 mm		Vetrocamera chiaro	
Valori 3M (EN 410)	Senza film	Prestige 70 Ext	Senza film	Prestige 70 Ext
Raggi UV bloccati (%)	**43**	**99,9**	**–**	**99,9**
Trasmissione luce visibile (%)	**89**	**70**	**79**	**63**
Riflessione luce visibile – esterno (%)	9	**7**	15	**12**
Riflessione luce visibile – interno (%)	8	**7**	15	**14**
Energia solare totale respinta (%)	**19**	**52**	**30**	**61**
Fattore solare g	**0,82**	**0,48**	**0,70**	**0,39**
Riduzione del calore solare (%)	–	**41**	–	**44**
Riduzione abbagliamento (%)	–	**21**	–	**20**
Selettività (luce/calore)	1,1	**1,5**	1,1	**1,6**

STRUTTURA



1. Rivestimento esterno antigraffio e idrorepellente
2. Film multistrato PET/PMMA spettralmente selettivo, senza metalli
3. Adesivo acrilico resistente agli agenti atmosferici
4. Liner protettivo, rimosso in applicazione

Composizione	Metalli	Segnali
PET/PMMA multistrato	**Assenti**	**Nessuna interferenza**

APPLICAZIONE 02

Applicazione a umido sul lato esterno del vetro, su superficie perfettamente pulita, da parte della nostra rete di applicatori qualificati e certificati, installatori autorizzati 3M.

Su vetri verticali la sigillatura del bordo non è necessaria; è consigliata su applicazioni orizzontali o dove l'acqua può ristagnare. Adesione completa in circa 8–10 giorni.

Prima dell'applicazione verifichiamo tipo di vetro, dimensioni ed esposizione per escludere rischi di stress termico.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Nei primi giorni non pulire la pellicola. In seguito usare un panno morbido o una gomma tergivetro con detergente neutro non abrasivo (pH 6–8).

Il rivestimento esterno antigraffio e idrorepellente aiuta il vetro a restare pulito più a lungo.

Garanzia ufficiale 3M sulla pellicola secondo le condizioni del produttore, più la garanzia sull'applicazione della nostra rete.

01 Valori dichiarati da 3M secondo EN 410, misurati con pellicola applicata su vetro singolo chiaro da 6 mm e su vetrocamera chiaro. Valori medi ottenuti con metodi di prova standard, non costituiscono specifica contrattuale. Selettività: rapporto tra luce trasmessa e fattore solare.

02 Per lastre di grandi dimensioni, vetri speciali, stratificati o basso emissivi richiedi la verifica al nostro ufficio tecnico. 3M e Prestige sono marchi di 3M Company. RIFLEXHO è un marchio di Michael WF Srls.